


Продукт	Sinopec THT-B Grease
Резюме	Описание продукта Смазка SINOPEC THT-B производится путем загущения комплексного литиевого мыла синтетическим маслом с добавлением различных присадок, таких как улучшитель структуры, модификатор противозадирного давления и низкого трения, очищенный ингибитор ржавчины и т. д. Это комплексная смазка на литиевой основе с широким диапазоном температур и длительным сроком службы с превосходными характеристиками низкого трения.

Упаковки



PAIL –1L/ 18L



DRUM – 200L

Also
available
in bulk

Применение

Sinopec THT-B Grease подходит для использования в:

- Подходит для смазки подшипников колес, шасси и других трущихся деталей больших легковых автомобилей и тяжелых грузовиков.
- Особенно подходит для консистентной смазки узлов ступиц колес и необслуживаемых подшипников ступиц колес, с длительным циклом технического обслуживания.
- Также удовлетворяет потребности в смазке тяжелого механического оборудования, особенно подходит для длительного использования транспортных средств, двигателей и в суровых условиях, таких как высокая температура, высокая скорость и тяжелая нагрузка.
- Подходящая рабочая температура составляет от -30 °C до 150 °C, кратковременно до 180 °C.

Особенности и преимущества

SINOPEC THT-B grease высокотемпературная, долговечная и противозадирная смазка:

- Превосходные характеристики при низких температурах, эффективно снижающие пусковой момент подшипников в условиях низких температур.
- Выдающиеся характеристики низкого трения, обеспечивающие хорошую смазочную защиту для тяжелых транспортных средств и оборудования, уменьшающие повреждение подшипников.
- Превосходная устойчивость к высоким температурам и устойчивость к утечкам, что позволяет эффективно продлить срок службы подшипников.
- Хорошая стойкость к вымыванию водой и коррозии, обеспечивает хорошую защиту металлических поверхностей в средах с водой или влажностью.
- Превосходная устойчивость к высоким температурам и износу, подтвержденная испытаниями на срок службы FE8 и FE9, с длительным сроком службы при высоких температурах и хорошими характеристиками трения и износа.

Типичные характеристики

Sinopec THT-B Grease		
Класс NLGI	NLGI 2	NLGI 2-3
Проникновение обработанного конуса, 0,1 мм, ASTM D217.	285	252
Проникновение хода (105), отличие от хода 60, 0,1 мм, ASTM D217	22	30
Температура каплепадения, °C, ASTM D2265	296	310
Маслоотделение (40°C, 168ч), %, IP121	1.8	1.2
Износ четырех шариков (диаметр пятна), (392 Н, 60 мин), мм, ASTM D2266	0.45	0.48
Стабильность к окислению (758 кПа, 99 °C, 100 ч), кПа, ASTM D942	25	22
Эмкор (0,5%NaCl), норма, ASTM D6138	0/0	0/0
Крутящий момент при низкой температуре (-40 °C), рабочий крутящий момент, Н•м, ASTM D4693	4.5	6.7
Четырехшариковая машина нагрузка сваривания EP, N, ASTM D2596	3089	3089

Эти данные приведены для указания типичных значений, а не точных характеристик.

Точность информации

Данные, представленные в этом PDS, являются типичными и могут быть изменены в результате продолжающихся исследований и разработок продукта. Предоставленная информация была верной на момент печати. Приведенные типичные значения могут отличаться в процедурах испытаний, а производственный процесс также может привести к небольшим отклонениям. Компания Sinopec гарантирует, что ее смазочные материалы соответствуют всем отраслевым спецификациям и спецификациям OEM, указанным в данном техническом паспорте. Компания Sinopec не несет ответственности за ухудшение качества продукта из-за неправильного хранения или обращения. Информацию о передовом опыте можно получить у вашего местного дистрибьютора.

Безопасность продукции и экология

Этот продукт не должен вызывать каких-либо проблем со здоровьем при использовании в предложенных целях и при соблюдении указаний, приведенных в паспорте безопасности материала (MSDS). Пожалуйста, обратитесь к MSDS для получения более подробных рекомендаций по обращению; Паспорта безопасности можно получить у местного дистрибьютора. Не используйте продукт в целях, отличных от предложенных.

Как и в случае со всеми другими продуктами, при утилизации этого продукта соблюдайте осторожность, чтобы избежать загрязнения окружающей среды. Отработанное масло следует отправить на утилизацию/переработку или, если это невозможно, утилизировать в соответствии с соответствующими постановлениями правительства/органа власти.

Торговая марка SINOPEC зарегистрирована и защищена.

Выпущено: декабрь

2020 г. © Sinopec 2020

Sinopec THT-B Grease